

ŚNIEŻKA PODŁOGA

EMALIA FTALOWA MODYFIKOWANA
DO PODŁÓG DREWNIANYCH

- podwyższona odporność na ścieranie
- doskonale przyczepna do podłoża
- nie zawiera szkodliwych związków ołowiu i chromu

Emalia do podłóg SUPERMAL P jest zawieszoną pigmentów i wypełniaczy w roztworze modyfikowanej żywicy ftalowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych i uszlachetniających. Przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania podłóg i innych odpowiednio zagruntowanych przedmiotów drewnianych lub z materiałów drewnopochodnych narażonych na ścieranie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU		
lepkość (kubek Forda ϕ 4mm), 20°C	[s]	90 - 150
gęstość, najwyżej	[g/cm ³]	1,4
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 3, najwyżej	[h]	12
zawartość substancji lotnych, najwyżej	[%]	45
grubość powłoki po wyschnięciu	[μ m]	30
wygląd powłoki	połysk	

SPOSÓB STOSOWANIA	
podłoża przygotowanie	<p>podłoże powinno być suche bez, kurzu, zatluszczeń i innych zanieczyszczeń miejsca zażywiczone i tłuste przemyć benzyną ekstrakcyjną nowe powierzchnie drewniane i z materiałów drewnopochodnych zaleca się pomalować farbą ŚNIEŻKA GRUNT DO DREWNA</p> <p>powierzchnie drewniane szczególnie narażone na działanie czynników atmosferycznych przed farbą podkładową należy dodatkowo pomalować bezbarwnym impregnatem do drewna IMPREGON</p> <ul style="list-style-type: none"> • zniszczone powłoki farb olejnych źle przylegające do podłoża usunąć, oczyścić z w razie potrzeby ubytki wyrównać kitem szpachlowym, odsłonięte podłoże zagruntować <p>podłogi pastowane bardzo dokładnie odtłuścić- całą podłogę zmyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia</p>
wyrobu przygotowanie	<ul style="list-style-type: none"> • emalię starannie wymieszać • w zależności od potrzeby rozcieńczyć rozpuszczalnikiem do wyrobów ftalowych i olejnych lub benzyną lakową do lepkości roboczej
wanie malo-	<ul style="list-style-type: none"> • malować w temp. podłoża i otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza poniżej 80%., płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wałkiem gąbkowym (flokowym) lub przez natrysk • zaleca się malować pędzlem lub wałkiem emalią o lepkości handlowej • kolejną warstwę nakładać po upływie co najmniej 24 godz. od wymalowania poprzedniej • wytrzymałość użytkową powłoka uzyskuje po 72 godzinach licząc od nałożenia ostatniej warstwy.

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY MALOWANIA	PARAMETRY MALOWANIA				
	lepkość farby [s]	dodatek rozcieńczalnika [%]	średnica dyszy pistoletu [mm]	ciśnienie natrysku [MPa]	zalecana ilość warstw
pędzel, wałek	postać handlowa	do 10	-	-	1-2
natrysk pneumatyczny	25-35	do 20%	1,5-2	0,3-0,5	1-2
natrysk hydrodynamiczny *	postać handlowa	-	0,26	20-21	1-2

*-natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO

OKRES GWARANCJI: 18 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIA: puszki metalowe: 1l, 2,5l, 5 l

WYDAJNOŚĆ: do 12m²/l przy jednokrotnym malowaniu

DOSTĘPNE KOLORY: orzech jasny, orzech średni, orzech pośredni

Temperatura od +5°C do +30°C

przechowywania w szczelnie zamkniętych opakowaniach

WSKAZANIA BHP I PPOŻ

Produkt łatwo palny; zawiera benzynę ciężką obrabianą wodorem (ropa naftowa)

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry

FFIL ŚNIEŻKA S.A.

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

www.sniezka.pl e-mail: marketing@sniezka.pl

EMALIE NAWIERZCHNIOWE

Chronić przed dziećmi; nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy; unikać zanieczyszczenia skóry i oczu; w razie poknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę; stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

FFiL ŚNIEŻKA S.A.

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

www.sniezka.pl e-mail: marketing@sniezka.pl